




Cat. 1




* CSE28 GC28




* CSE29 GC29




* CSE36 GC36




* CSE09 GC09




* CSE24 GC24




* CSE42 GC42




* CSE39 GC39




* CSE03 GC03



* CSE16 GC16




* CSE14 GC14




* CSE02 GC02




* CSE34 GC34




* CSE35 GC35




* CSE13 GC13



* CSE21 GC21



* CSE11 GC11



* CSE40 GC40



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ "Gold"

Non metallic dyestuffs

Composition

100% Polyester

Weight320 g/m²**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)

EN 13501-1, C-s1, d0 (wrapped rockwool)

CAL TB 117

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester

Poids320 g/m²**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)

EN 13501-1, C-s1, d0 (recouvert de laine
de roche)

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100Zertifiziert gemäß Indoor
Advantage™ „Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht320 g/m²**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)

EN 13501-1, C-s1, d0 (umwickelte
Mineralwolle)

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.